



# ESMALTE SINTETICO

# EXTRA PROTECCIÓN

## EXTERIOR - INTERIOR

CODIGO: A01500...

### INFORMACION DEL PRODUCTO

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pintura formulada en base a resinas alquídicas reforzadas y pigmentos de excelente resistencia ante la luz solar y a la intemperie. Tiene un buen rendimiento y gran poder cubridor. Además proporciona una película de alto brillo y gran dureza.

Su óptima adherencia sobre metales, maderas y otras superficies y su gran flexibilidad aseguran una alta durabilidad y excelente protección del sustrato pintado, aún en condiciones climáticas adversas.

Este producto está formulado libre de Plomo, Cromo, Mercurio y metales pesados.

#### USOS RECOMENDADOS

Se recomienda como pintura de terminación en exteriores e interiores de madera imprimada, estructuras metálicas previamente protegidas con anticorrosivo como rejas, puertas, portones y albañilería imprimada en baños y cocinas.

#### CARACTERISTICAS

<b>Tipo</b>	Alquídico
<b>Terminación</b>	Brillante
<b>Color</b>	Blanco, 14 colores empacados y gran variedad de colores en tintometría según cartilla COLOR
<b>Sólidos en peso</b>	58 ± 2%
<b>Sólidos en volumen</b>	41 ± 2%
<b>Peso específico</b>	1.09 ± 0.02 Kg/lt
<b>Rendimiento teórico</b>	35-40 m <sup>2</sup> /gl según porosidad de la superficie.
<b>Tiempo de secado @ 60% HR y @ 20°C:</b>	
Al tacto	6 - 8 horas
Repintado	12 horas
Duro	24 horas
<b>Almacenamiento</b>	Almacenar en envase cerrado, en recinto seco y ventilado con temperatura entre 20° C y 60% HR.
<b>Diluyente</b>	Aguarrás hasta 10%
<b>Envase de suministro</b>	¼ y 1 galón
<b>Estabilidad en el envase</b>	12 meses, envases sin abrir.
<b>Aplicación</b>	Brocha o rodillo

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Para lograr una buena terminación, la superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasa, aceite y totalmente seca.

Si la superficie estaba pintada, se debe lijar, eliminando el material mal adherido y el brillo, para obtener una buena adherencia.

**Madera:** Lijar e imprimir con una o dos manos de Impregnante Minwax, luego aplicar como terminación 2 o 3 manos de Esmalte Sintético Extra Protección.

**Albañilería:** Neutralizar con una solución de ácido muriático diluido 1:2 en agua, dejarlo actuar durante media hora, luego enjuagar con abundante agua. Dejar secar y aplicar Acondicionador de Muros y como terminación 2 a 3 manos de Esmalte Sintético Extra Protección.

**Fierro:** Imprimir con Anticorrosivo, luego aplicar como terminación 2 ó 3 manos de Esmalte Sintético Extra Protección.

**IMPORTANTE:** Los componentes de este producto son inflamables y su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello úselo en ambientes ventilados y manténgalo fuera del alcance de los niños.

#### NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

