



ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES

Encapsulador de Sales

KEMPRO

CODIGO: L02800I000I.. Interior- Exterior

INFORMACION DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Acondicionador de Superficies Encapsulador de Sales es un producto de extraordinaria resistencia a la alcalinidad, evitando la eflorescencia salina, muy característica en las superficies de hormigón, ya que encapsula las sales. Está formulado con resinas especiales que le confieren excelentes propiedades de imprimación y sellado. A diferencia de los acondicionadores tradicionales que requieren esperar alrededor de 28 días de fraguado para aplicar y comenzar a pintar. Acondicionador de Superficies Encapsulador de Sales se aplica como sellador tan solo a 15 días de fraguado del hormigón, dejando la superficie lista para ser pintada, contribuyendo de esta forma a mejorar la productividad en obra. Por su alta resistencia a la alcalinidad puede ser aplicado en superficies con pH entre 8 y 13, tales como estucos y concretos nuevos. La aplicación de este producto reemplaza el proceso de quemado de la superficie con ácido muriático, evitando sus molestas consecuencias tales como: riesgo de accidentes, intoxicación, olores desagradables, suciedad, deterioro de la superficie cementicia, retrasos y demoras en obra.

USOS RECOMENDADOS

Acondicionador de Superficies KEM PRO, Se recomienda para sellar superficies estucadas, de hormigón, concreto, fibrocemento, ladrillos y otras superficies, al cabo de 15 días de fraguado del hormigón.

CARACTERISTICAS

Tipo	Acrílico
Terminación	Mate
Color	Blanco traslúcido
Viscosidad de entrega	80+/-2 KU (25° C)
Sólido en peso	26 +/- 2%
Peso específico	1,04 +/- 0,02 gr./cc
Rendimiento teórico	15 a 20 m ² /gl., por mano, según tipo de absorción del sustrato
Tiempo de secado @ 60% HR y @ 25°C:	
Al tacto	2 - 3 horas
Repintado	Mínimo 4 horas, máximo 48 hrs.
Dureza final	7 días
Almacenamiento	Almacenar en envase cerrado, en recinto seco y ventilado con temperatura entre 20° C y 60% HR.
Dilución	Hasta un 10%, máximo agua
Diluyente	Agua
Envase de suministro	Tip 4 gls
Estabilidad en el envase	12 meses, envases sin abrir.
Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
VOC	20.6 gr./lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas.

Aplicar una capa de fondo de Látex Construcción Kem Pro.

Como terminación Aplicar dos a tres manos de Esmalte al agua Construcción Kem Pro, Block Shield, productos sintéticos y/o Texturas.

Albañilería a la vista y Hormigón celular:

1.Sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas.

2.Aplicar una capa de fondo de Látex Construcción Kem Pro.

3.Como terminación Aplicar dos a tres manos de Esmalte al agua Construcción Kem Pro, Block Shield, productos sintéticos y/o Texturas.

Tabiquerías de Fibrocemento:

1.Sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas.

2.Como terminación Aplicar dos a tres manos de Esmalte al agua Construcción Kem Pro, Block Shield, o productos sintéticos.

Superficies Pintadas:

1.Hidrolabar con agua a presión.

2.Sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas.

3.Como terminación Aplicar dos a tres manos de Esmalte al agua Construcción Kem Pro, Block Shield, o productos sintéticos y/o Texturas.

Mantener fuera del alcance de niños.

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

