



**SHERWIN
WILLIAMS®**

IMPRIMANTE MURAL. Base Solvente Interior

A02050....

<p>DESCRIPCION DEL PRODUCTO Producto Base Solvente especialmente formulado como imprimante previo a la aplicación de Papel Mural sobre muros de concreto, fibrocemento, yeso-cartón, etc. Posee gran adherencia y buen poder cubriente. Posee una suave terminación mate.</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>Color: Blanco Crudo.</p> <p>Rendimiento teórico: 60 - 65 mt²/gl por mano, según tipo de superficie y método de aplicación.</p> <p>Acabado: Mate.</p> <p>Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C: Al tacto: 1 hora. Repintado: 24 horas. Dureza final: 7 días</p> <p>Dilución: hasta un 10% en aguarrás mineral. (sólo primera mano)</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo y Sistema Airless.</p> <p>Sólidos en Volumen: 55+/- 2%.</p> <p>Sólidos en peso 77 +/- 2%.</p> <p>Peso específico: 1.58 +/- 0.03 gr./cc. a 25°C.</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR</p> <p>VOC Teórico: 363 g/l (EU Directive 2004/42/EC).</p> <p>USOS RECOMENDADOS Se recomienda como base para aplicar papel mural en superficies de hormigón, concreto, yeso-cartón, yeso y estuco imprimado.</p> <p>PREPARACION DE SUPERFICIES Para lograr un buen comportamiento de la película, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite. Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella.</p>	<p>Hormigón, Estuco y Fibrocemento: Una vez fraguado, neutralizar la superficie con Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams; Dejar secar mínimo 4 y máximo 72 horas. Alisar la superficie con pasta muro interior Sherwin-Williams. Aplicar Imprimante Mural Kem Pro y sobre éste el papel Mural.</p> <p>Superficies Enyesadas y Empastadas: Una vez fraguado y seco, aplicar pasta muro interior Sherwin-Williams para alisar la superficie, lijar, eliminar el polvo residual y sellar con una mano de Imprimante Mural Kem Pro. Como terminación, el papel mural deseado.</p> <p>IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C ni mayores a 30°C</p> <p>RECOMENDACIONES GENERALES La Durabilidad e integridad de la película dependen de las condiciones y la calidad del sustrato a ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados. Los productos en base a resinas alquídicas secan por oxidación de la película y evaporación del solvente, su secado puede verse retardado por un alto espesor de pintura, exceso de capas y/o no respetar el tiempo mínimo de repintado. Pinte todas las uniones, soldaduras y ángulos agudos para evitar fallas prematuras en éstas áreas. La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento.</p> <p>PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES. •Los componentes de este producto son inflamables y su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello úselo en ambientes ventilados y manténgalo fuera del alcance de los niños.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Agitar bien el producto antes de su utilización.• Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C.• No ingerir.• No aplicar sobre Maderas.• No aplique sobre superficies galvanizadas. <p>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA Las herramientas y elementos utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura al término de la jornada laboral. Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante cuando use solventes.</p> <p>NOTAS Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.</p>
---	---	--