



**SHERWIN
WILLIAMS.**

OLEO SEMIBRILLO KEM PRO

Interior - Exterior
A02250...

<p>DESCRIPCION DEL PRODUCTO Pintura base solvente especialmente formulada para uso profesional en la construcción. Presenta un buen comportamiento en áreas interiores tales como baños y cocinas debidamente imprimadas y en exteriores. Deja una película flexible de acabado semi-brillo, con buena adherencia sobre diferentes superficies, buen rendimiento y gran poder cubriente. Además de ello posee gran durabilidad, lavabilidad y resistencia a la intemperie.</p> <p>CARACTERISTICAS Color: Blanco Rendimiento: 45-50 m²/gl por mano, según tipo de superficie y método de aplicación Acabado: Semibrillo Tiempo de secado @ 60% HR y @ 20°C: Al tacto 6 – 8 horas Repintado 12 horas Dureza Final: 7 días Dilución: Hasta un 10% con Aguarrás, según tipo de aplicación. Aplicación: Brocha, rodillo y sistema Airless. Sólidos en volumen: 43 + - 2% Sólidos en peso: 58 +/- 2% Peso Específico: 1.13+/-0.003gr /cc. a 25°C Estabilidad en el envase: 1 año, 20° C, 60% HR) VOC Teórico: 466 g/l (EU Directive 2004/42/ EC)</p> <p>USOS RECOMENDADOS Se recomienda como pintura de terminación, sobre superficies de madera, yeso, estuco imprimado y fierro debidamente protegido con anticorrosivo Sherwin Williams. Presenta un buen comportamiento en maderas exteriores, así como también en baños y cocinas debidamente imprimadas según el tipo de superficie. También puede ser aplicada en albañilería previamente imprimada, Estructuras metálicas y sobre superficies enyesadas y empastadas.</p>	<p>PREPARACION DE SUPERFICIES Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interior y exterior, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceites, sales de fraguado y pintura en mal estado (suelta, descascarada y ampollada). Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella. No se debe aplicar sobre papeles murales o superficies previamente impermeabilizadas por su baja adherencia.</p> <p>ESQUEMAS RECOMENDADOS Superficies nuevas de estuco y hormigón: Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado y aplicar una mano de Acondicionador de superficies Sherwin Williams, dejar secar mínimo 4 horas y como máximo 72 horas, luego aplicar como terminación de 2 a 3 manos de Oleo Semi-brillo Kem Pro. En caso de no aplicar Acondicionador de superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, como terminación 2 a 3 manos de Oleo Semi-brillo Kem Pro. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro Kem Pro, antes de pintar para mejorar la terminación. Luego una mano de Látex u Oleo Mate Sherwin Williams y como terminación 2 a 3 manos de Oleo Semi-brillo Kem Pro. Maderas Nuevas: 1) La Superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo, grasa y otros contaminantes. 2) Aplicar un primer para sellar la madera. Sugerimos 2 manos cruzadas de Minwax Protector Impregnante. 3) Como terminación aplicar 2 a 3 manos cruzadas de Oleo Semi-brillo Kem Pro. Maderas Pintadas: Verificar el estado de la pintura anterior; si hay descascamientos o englobamientos, eliminar toda la pintura anterior y proceder como en Maderas Nuevas, de lo contrario, si la pintura se encuentra en buen estado, lijar la superficie, eliminar el material suelto y con un paño humedecido en aguarrás mineral limpiar la superficie y terminar con 2 a 3 manos de Oleo Semi-brillo Kem Pro.</p>	<p>Yeso: Una vez fraguado y seco aplicar Pasta Muro Sherwin Williams, lijar y alisar la superficie, sellar con Acondicionador de superficie Sherwin Williams y como terminación, 2 a 3 manos de Oleo Semi-brillo Kem Pro. Fierros: Eliminar el óxido y pintura suelta. Imprimir con Anticorrosivo Sherwin Williams, de acuerdo a las instrucciones para este producto. Luego como terminación, 2 a 3 manos de Oleo Semi-brillo Kem Pro.</p> <p>RECOMENDACIONES GENERALES La durabilidad y la integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato para ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascamiento, infiltraciones de humedad, descamación, fisuras, grietas, la proliferación de microorganismos, la suciedad y otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado. Así como la durabilidad y rendimiento. Por lo tanto, para evitar estos problemas, es esencial para la preparación de la superficie, siga todos los procedimientos y recomendaciones que figuran en la ficha técnica. Para un cubriente uniforme de la superficie, dependiendo de la porosidad, la uniformidad, textura, contraste y color, puede que tenga que aplicar varias capas. Se recomienda para colores de bajo cubriente utilizar primer según indicaciones de cartilla color. Puede ocurrir amarillamiento progresivo de la película de pintura de este producto, especialmente en la baja incidencia de luz natural. En condiciones de falta de luz natural (luz solar) el cambio de color (color amarillo) es más intenso y más rápido. La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento. Los tiempos de secado están basados en condiciones normales de aplicación, temperatura, espesor de película y dilución. Puede haber retardo de secado final, cuando es aplicado en determinados tipos de maderas resinosas.</p>
--	--	---



**SHERWIN
WILLIAMS®**

OLEO SEMIBRILLO KEM PRO

Interior - Exterior
A02250...

<p>Los productos en base a resinas alquídicas secan por oxidación de la película y evaporación de solvente, su secado puede verse retardado por un alto espesor de pintura, exceso de capas y no respetar el tiempo mínimo de repintado.</p> <p>En metal pinte todas las uniones, soldaduras y ángulos agudos para evitar falla prematura en estas áreas.</p> <p>Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams, tales como: pastas, selladores, solventes. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRECAUCIÓN</u></p> <p>Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none">• No ingerir.• Mantener fuera del alcance de los niños.• No pintar sobre papel mural plastificado.• No aplicar sobre superficies impermeabilizadas.• No aplicar sobre maderas impregnadas.• Evite el congelamiento. Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C.• Temperatura de Aplicación óptima, deben estar entre 20°C y 25°C.• Los Componentes de este producto son Inflamables y su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud.• Úselo en ambientes ventilados.• Agitar bien el producto antes de su utilización. <p style="text-align: center;"><u>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA</u></p> <p>Limpie las manos inmediatamente después con jabón neutro y agua tibia.</p> <p>Los derrames, salpicaduras, herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con aguarrás, después del cierre de la jornada laboral.</p>	<p style="text-align: center;"><u>NOTAS</u></p> <p>Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.</p> <p>Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.</p>	
---	--	--