



# BARNIZ VITRIFICADOR SECADO RÁPIDO. Interior

Y32000....

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	<b>USOS RECOMENDADOS</b>	<b>RECOMENDACIONES GENERALES</b>
<p>Es un sistema de protección de alta duración especialmente formulada para pisos de madera. Proporciona a los pisos una protección duradera y hermosa, secado rápido y fácil aplicación que permite terminar tus proyectos en 24 horas, conservando el color original de la madera.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>CARACTERÍSTICAS</u></b></p> <p><b>Color:</b> Incoloro.</p> <p><b>*Rendimiento teórico (1,2 mils):</b> 30-35m<sup>2</sup>/gl por mano, según tipo de superficie y método de aplicación.</p> <p><b>Acabado:</b> Brillante Transparente.</p> <p><b>Diluyente:</b> Agua. (use agua tibia para limpieza de equipos).</p> <p><b>Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C:</b> Al tacto: 30 - 60 minutos. Repintado: Después de 2 horas. Dureza final: 1 día</p> <p><b>Aplicación:</b> Brocha y rodillo.</p> <p><b>Sólidos en Volumen:</b> 27 + - 2%</p> <p><b>Sólidos en peso:</b> 35 + - 2%</p> <p><b>Peso específico:</b> 0.930+/- 0.03 gr./cc. a 25°C</p> <p><b>Estabilidad de Almacenaje:</b> 1 año 20°C, 60% HR</p> <p><b>VOC Teórico:</b> 91 g/l (EU Directive 2004/42/EC)</p>	<p>Puede ser aplicado sólo en interiores. para la protección de maderas en general. Recomendado principalmente para pisos de madera.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>PREPARACION DE SUPERFICIES</u></b></p> <p>La madera deberá estar limpia y seca, con un contenido de humedad no superior al 18%, esto evitará que la película se englobe y posteriormente se desprenda.</p> <p><b>Maderas Nuevas:</b> 1) La Superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo, grasa y otros contaminantes. 2) La <b>primera mano debe darse diluida en un 10% en volumen con el objetivo de obtener una buena penetración.</b> 3) Las 3 siguientes manos deberán aplicarse sin dilución con un intervalo de 12 horas y no más allá de 24 horas. En caso contrario, no se logrará una buena adherencia entre manos.</p> <p><b>Maderas Antiguas:</b> 1) Es de extrema importancia eliminar acabados sueltos, resquebrajados o descascarados. La madera deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la madera fresca antes de aplicar. 2) La superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo, ceras u otros contaminantes. 3) La <b>primera mano debe darse diluida en un 10% en volumen con el objetivo de obtener una buena penetración.</b> 4) Las 3 siguientes manos deberán aplicarse sin dilución con un intervalo de 12 horas y no más allá de 24 horas. En caso contrario, no se logrará una buena adherencia entre manos.</p> <p>Una vez terminada la aplicación, se deberá dejar secar durante 1 día para la puesta en servicio.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C</p>	<p>La Durabilidad e integridad de la película dependen de las condiciones y la calidad del sustrato donde será aplicada. Problemas de sustrato o películas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados.</p> <p>Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos. La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>PRECAUCIÓN</u></b></p> <p>Antes de usar, lea cuidadosamente las <b>PRECAUCIONES.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No ingerir.</li> <li>• Mantener fuera del alcance de los niños.</li> <li>• Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 5°C y 30°C.</li> <li>• No recomendado para pisos antiguos dañados por la humedad.</li> <li>• La madera deberá encontrarse libre de termitas y residuos de otras pinturas.</li> <li>• No debe aplicar en maderas con contenido de humedad superiores a 18%.</li> <li>• No debe aplicarse sobre maderas impregnadas.</li> <li>• No debe aplicarse sobre maderas con tratamientos con sales de cobre.</li> <li>• Agitar bien el producto antes de su utilización.</li> <li>• La Temperatura de Aplicación deberá estar entre 20°C y 25°C.</li> <li>• Los componentes de este producto son inflamables y su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. <b>Por ello úselo en ambientes ventilados.</b></li> <li>• Tenga presente que por tratarse de un producto base agua, sólo puede ser aplicado sobre productos base agua, <b>nunca sobre sistemas alquídicos como el Barniz Marino Tradicional.</b></li> <li>•</li> </ul>



**BARNIZ VITRIFICADOR  
SECADO RÁPIDO.  
Interior**  
Y32000....

**INFORMACIÓN DE LIMPIEZA**

Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura, después del cierre de la jornada laboral.

**NOTAS**

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.