



SHERWIN WILLIAMS®

Pintura para Piscinas BA. 100% Acrílico.

281001

DESCRIPCION DEL PRODUCTO			USOS RECOMENDADOS			Es importante realizar un ensayo mediante la aplicación de 2 manos de Pintura Piscina 100% Acrílico sobre un sector de 50x50 cm de lado, sobre el sustrato existente previamente pintado con Caucho Colorado o Poro Abierto, y previamente lijado. Dejar secar el tiempo mínimo recomendado en esta ficha técnica, entre cada una de las manos. La finalidad del ensayo es asegurarse de obtener una adecuada adherencia entre esta nueva pintura y la existente; para evitar riesgos de que se formen ampollas o descascamientos en la nueva pintura a anclar. Es muy importante limpiar a fondo la superficie con cepillo, agua y detergente, fundamentalmente en la línea de flotación donde suele haber acumulación de grasitud y suciedad. La primera mano se dará diluyendo un 10% en volumen con el objeto de generar buena penetración, logrando así una buena adherencia. La 2a y 3a mano se darán sin dilución 24 horas después.														
<p>Pintura para Piscinas base acuosa de acabado mate, de muy fácil aplicación y excelente poder cubritivo. Posee una óptima resistencia al agua otorgando mayor protección, duración e impermeabilización selectiva. Entre sus principales atributos se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muy Fácil de aplicar • Excelente resistencia a productos químicos • Secado Rápido y Bajo Olor. <p>CARACTERISTICAS</p> <p>Color: Azul Mediterráneo y Blanco (Base X/ EW). Se pueden realizar mezclas entre ellos en cualquier proporción para obtener diferentes tonalidades. Adicional a ello podrá descubrir los increíbles efectos que puede lograr a través de los colores disponibles en cartilla de colores para piscina.</p> <p>Rendimiento teórico (1,2 mils): 48 - 64 mt²/gl por mano, según tipo de superficie y método de aplicación.</p>			<p>Se recomienda sólo para proteger piscinas de hormigón armado y estucadas con morteros sin aditivos impermeabilizantes. Al contener pigmentos químicamente reactivos con el agua, puede ser aplicada sobre superficies húmedas. No apta para aplicar en superficie de Fibra de Vidrio.</p> <p>PREPARACION DE SUPERFICIES</p> <p>Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella. El nivel óptimo de adherencia se logrará cuando la superficie quede con una rugosidad similar a la de una lija de grano 120. Una vez terminado el proceso del lijado, asegúrese de remover el polvo residual.</p> <p>ATENCIÓN: Si bien la preparación de superficie es muy importante en todos los trabajos de pintura, en el caso de las piscinas es fundamental ya que las superficies están sometidas a una condición muy rigurosa (inmersión permanente, medio ácido, etc) El éxito del esquema depende totalmente de la preparación del sustrato.</p> <p>Piscinas Nuevas de Hormigón: El Estuco deberá estar fraguado durante 28 días, libre de aditivos impermeabilizantes y sales de fraguado, las que deberán ser eliminadas sólo hidro lavando la superficie. Dejar secar por lo menos 48 horas antes de aplicar.</p> <p>Cepillar: Con un cepillo de cerdas duras, desprender toda la arena que hubiera podido quedar adherida.</p> <p>Aplicar la primera mano de Pintura de Piscinas 100% Acrílico utilizando rodillo o brocha y diluyendo 3 partes de este producto con 1 parte de agua y dejar secar por 24 horas. En la 2a y 3a mano se debe aplicar el producto sin dilución o con la mínima dilución necesaria. Para el llenado de la piscina se recomienda dejar pasar 7 días en condiciones normales de temperatura y humedad. Si las condiciones del clima no son buenas, se debe dejar secar por un período de tiempo mayor.</p> <p>Piscinas previamente pintadas con Pintura Caucho Colorado o Poro Abierto : Es fundamental generar la rugosidad necesaria sobre la superficie para asegurar la correcta adherencia de la nueva película. Para ello, lijar con lija grano 120 o inferior o cepillo de acero para generar porosidad y para eliminar pintura suelta, descascarada o ampollada, etc. Asegúrese de eliminar el polvo residual.</p>			<p>IMPORTANTE: Es fundamental el cumplimiento de los tiempos mínimos de secado para asegurar que la película aplicada se conserve en óptimas condiciones. NO se deben aplicar fondos, selladores, fijadores o acondicionadores ni pasta muro.</p> <p>Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C.</p> <p>RECOMENDACIONES GENERALES</p> <p>La Durabilidad e integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato a ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascamiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados.</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tiempos de Secado</th> <th>@ 10 ± 1°C 23% HR</th> <th>@25 ± 0.5°C 50% H.R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tacto</td> <td>2 horas</td> <td>1 hora</td> </tr> <tr> <td>Repintado</td> <td colspan="2">24 horas</td> </tr> <tr> <td>Dureza Final</td> <td colspan="2">7 días</td> </tr> </tbody> </table>			Tiempos de Secado	@ 10 ± 1°C 23% HR	@25 ± 0.5°C 50% H.R	Tacto	2 horas	1 hora	Repintado	24 horas		Dureza Final	7 días							
Tiempos de Secado	@ 10 ± 1°C 23% HR	@25 ± 0.5°C 50% H.R																		
Tacto	2 horas	1 hora																		
Repintado	24 horas																			
Dureza Final	7 días																			
<p>Acabado: Mate.</p> <p>Dilución: hasta un 10% con agua (sólo primera mano).</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo y Sistema Airless.</p> <p>*Sólidos en Volumen: 38 +/- 2%.</p> <p>*Sólidos en peso: 60 +/- 2%.</p> <p>*Peso específico: 1.45 +/- 0.03 gr./cc. a 25°C.</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR</p> <p>*VOC Teórico: 18,08 g/l (EU Directive 2004/42/EC)</p>																				



**SHERWIN
WILLIAMS®**

Pintura para Piscinas BA. 100% Acrílico.

281001

El secado de este producto puede verse retardado por un alto espesor de pintura, exceso de capas y/o no respetar el tiempo mínimo de repintado.

La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento.

PRECAUCIÓN

Antes de usar, lea cuidadosamente las **PRECAUCIONES**.

- No Ingerir
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No apta para ser aplicada en superficies de fibra de vidrio.
- Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.
- Agitar bien el producto antes de su utilización.
- Aplique la pintura sólo en las mañanas, sin sol directo. Evitar aplicar cuando la superficie se encuentre con alta temperatura, ya que perjudica la adherencia de la pintura.
- Evite aplicar con HR superior al 85% o cuando se prevean lluvias.
- El nivel óptimo de adherencia se logrará cuando la superficie quede con una rugosidad similar a la de una lija de grano 120.
- No quemar con ácido muriático porque destruye el cemento, que es el ligante de la arena, dejando una superficie arenosa donde la pintura queda mal adherida.
- Llene la piscina una semana después de haber dado la última mano de pintura.
- Aplique la pintura en capas delgadas para evitar la formación de globos.
- Una sobre cloración, daña de forma prematura y permanentemente el color y la superficie, tizándola químicamente, que consiste en la generación de un polvo de color blanco que pasa al agua, dejándola lechosa y haciéndose visible en las palmas de las manos y las plantas de los pies.
- Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C.
- Utilice implementos de seguridad para la aplicación, tales como: guantes y antiparras.

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Las herramientas y elementos utilizados en el pintado, se deben limpiar con agua y jabón al término de la jornada laboral.

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.