



# BARNIZ MARINO TRADICIONAL. Interior / Exterior

A09571....

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	<b>PREPARACION DE SUPERFICIES</b>	<b>RECOMENDACIONES GENERALES</b>
<p>Barniz Marino Tradicional es un producto formulado con resinas alquídicas reforzadas y aditivos especiales que le dan una alta resistencia a la intemperie. Posee una terminación transparente brillante.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>CARACTERÍSTICAS</u></b></p> <p><b>Color:</b> Incoloro.</p> <p><b>Rendimiento teórico (1,2 mils):</b> 40-45m<sup>2</sup>/gl por mano, según tipo de superficie y método de aplicación.</p> <p><b>Acabado:</b> Brillante.</p> <p><b>Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C:</b> Al tacto: 4 - 8 horas (dependerá de la madera) Repintado: 12 horas. Dureza final: 7 días</p> <p><b>Dilución:</b> Aguarrás hasta un 10%, sólo primera mano, según tipo de aplicación.</p> <p><b>Aplicación:</b> Brocha, rodillo y sistema Airless.</p> <p><b>Sólidos en Volumen:</b> 36 + - 2%</p> <p><b>Sólidos en peso:</b> 43 + - 2%</p> <p><b>Peso específico:</b> 0.90+/- 0.03 gr./cc. a 25°C</p> <p><b>Estabilidad de Almacenaje:</b> 1 año 20°C, 60% HR</p> <p><b>VOC Teórico:</b> 509 g/l (EU Directive 2004/42/EC)</p> <p style="text-align: center;"><b><u>USOS RECOMENDADOS</u></b></p> <p>Se emplea para la protección de maderas nuevas y/o antiguas previa preparación de la superficie. Puede ser aplicado para la protección de maderas en interiores y exteriores, tales como: pilares, vigas, cercas, muros, portones, tapa canes, aleros, puertas, adornos, ventanas y muebles de madera en general.</p>	<p>La madera deberá estar limpia y seca, con un contenido de humedad no superior al 18%, esto evitará que la película se englobe y posteriormente se desprenda.</p> <p><b>Maderas Nuevas:</b> 1) La Superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo, grasa y otros contaminantes. 2) La <b>primera mano debe darse diluida en un 10% en volumen con el objetivo de obtener una buena penetración.</b> 3) Las 3 manos siguientes deberán aplicarse sin dilución con un intervalo de 12 horas y no más allá de 24 horas. En caso contrario, no se logrará una buena adherencia entre manos.</p> <p><b>Maderas Antiguas:</b> 1) Es de extrema importancia eliminar acabados sueltos, resquebrajados o descascarados. La madera deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la madera fresca antes de aplicar. 2) La superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo, ceras u otros contaminantes. 3) La <b>primera mano debe darse diluida en un 10% en volumen con el objetivo de obtener una buena penetración.</b> 4) Las 3 siguientes manos deberán aplicarse sin dilución con un intervalo de 12 horas y no más allá de 24 horas. En caso contrario, no se logrará una buena adherencia entre manos.</p> <p>Una vez terminada la aplicación, se deberá dejar secar durante 7 días para la puesta en servicio.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C</p> <p><b>ADVERTENCIA:</b> Para un mejor resultado revuelva muy bien el producto antes y durante su aplicación.</p>	<p>La Durabilidad e integridad de la película dependen de las condiciones y la calidad del sustrato donde será aplicada. Problemas de sustrato o películas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascamiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados. Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos.</p> <p>La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>PRECAUCIÓN</u></b></p> <p>Antes de usar, lea cuidadosamente las <b>PRECAUCIONES.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No ingerir.</li> <li>● Mantener fuera del alcance de los niños.</li> <li>● Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 5°C y 30°C.</li> <li>● La madera deberá encontrarse libre de termitas y residuos de otras pinturas.</li> <li>● No debe aplicar en maderas con contenido de humedad superiores a 18%.</li> <li>● No debe aplicarse sobre maderas impregnadas.</li> <li>● No debe aplicarse sobre maderas con tratamientos con sales de cobre.</li> <li>● Agitar bien el producto antes de su utilización.</li> <li>● La Temperatura de Aplicación deberá estar entre 20°C y 25°C.</li> <li>● Los componentes de este producto son inflamables y su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. <b>Por ello úselo en ambientes ventilados.</b></li> <li>● Evitar la aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos o húmedos.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA</u></b></p> <p>Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura, después del cierre de la jornada laboral.</p>

# BARNIZ MARINO TRADICIONAL. Interior/ Exterior

A09571....



## NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.