



ESMALTE ALTA TEMPERATURA

Código: S01MARS...

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmaltes formulados en base a resinas de silicona que producen una fina terminación mate con excelente poder cubritivo. Resistente a temperaturas de 400°C permanentes y 550°C en forma intermitente.

Se aplican fácilmente sobre superficies de metal en exterior e interior. Presentan un rápido secado al tacto inicial y terminan de curar a una temperatura superior a los 200°C.

● CAMPO DE APLICACIÓN

Ideales para el pintado de metales expuestos a altas temperaturas, tales como chimeneas metálicas, calefactores a leña, salamandras, estufas, calefones, tubos de escape, parrillas, etc.

● INSTRUCCIONES

Aplicar sobre superficies limpias y secas. En la aplicación sobre metal, eliminar el óxido y restos de pintura antigua deteriorada con un lijado y/o escobillado.

Invertir el envase y agitarlo vigorosamente hasta que la bolita contenida en su interior suene libremente, luego continúe agitando en posición normal.

Aplicar a unos 30 cms. de distancia del objeto que se va a esmaltar, en dos manos delgadas cruzadas con un oreo de 15 a 30 minutos entre ellas.

Cuando seque al tacto, ponga en servicio el artefacto pintado a no más de 200°C por una hora para lograr el curado final de la película aplicada.

Al inicio es probable que se produzcan humos derivados de la reacción de sinterización del esmalte.

El producto aplicado y seco forma una película resistente al calor y no inflamable.

DATOS TÉCNICOS

Gas Propelente Butano-Propano. No daña la capa de ozono.

Colores Negro mate, Rojo, Aluminio.

Inflamabilidad Altamente inflamable.

Rendimiento 1.5–2.0 m² / Envase 350ml

% volátil en Volumen 48%
Peso 50%

Razón de evap. Mas rápido que el éter.

Densidad del vapor Mas pesado que el aire

Temperatura de Aplicación

Entre 18°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos ó húmedos.



RECOMENDACIONES: Inflamable. No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

Si se desea guardar el saldo del contenido, invierta el envase y apriete el pulsador hasta que deje de salir pintura.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.