



GALVANIZADO EN FRIO

Código: Y36000C001970

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimante de alta performance a base de 97% de zinc puro y resina epóxica, detiene el óxido y la corrosión mediante acción electroquímica fusionando el zinc sobre acero o metal galvanizado. Actúa sobre áreas dañadas y protege en ambientes húmedos, salinos y sobre cualquier condición climática.

Produce una película más efectiva y duradera que un antioxido corriente.

Seca al tacto en 15 minutos, se puede repintar entre 2 y 16 horas o después de 36 horas. El fraguado completo es entre 7 y 10 días.

● CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para aplicación en ductos, postaciones, torres y estructuras de acero, equipos eléctricos, costuras de soldaduras nuevas, maquinarias y equipos de construcción, calefacción, aire acondicionado y refrigeración. En techos y canales, cañerías metálicas, estanques de almacenamiento y superficies galvanizadas dañadas.

● INSTRUCCIONES

Aplique sobre superficies limpias y secas.

Invierta el envase y agite vigorosamente hasta que la bolita suene libremente, continúe agitando en posición normal.

Use en ambientes ventilados y preferentemente a temperatura ambiente (21 grados).

Si desea guardar una parte del contenido, invierta el envase y apriete el pulsador hasta que deje de salir pintura. Si la válvula se tapa durante su uso, invierta el envase y apriete el pulsador, girándolo simultáneamente.

● DATOS TÉCNICOS

Viscosidad C. Ford #4 35 a 45 seg.

Solvente Xilol **Propelente** Propano butano.

Color Gris mediano y bajo brillo.

Contenido Neto 396 grs / 414ml.

Inflamabilidad Altamente inflamable. La capa una vez fraguada no es combustible.

Razón de evap. Más rápido que el éter.

Densidad del vapor Más pesado que el aire

● Temperatura de Aplicación

Entre 18°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos ó húmedos.

● RECOMENDACIONES

Inflamable. No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.